Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:20

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rura-termokurczliwa-2-1-rch1-76-38x1-c-p-28909.html



Rura termokurczliwa 2:1 RCH1 76/38x1-C

Cena brutto	**57,83 zł**
Cena netto	**47,02 zł**
Numer katalogowy	**32103**
Kod producenta	**RCH1 76/38x1-C**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Rury termokurczliwe cienkościenne, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1

Przeznaczenie:

Uniwersalne rury termokurczliwe stosowane do wykonywania izolacji elektrycznej, zabezpieczenia mechanicznego, ochrony przed wilgocią.

Przyjmują kształt przedmiotu, na którym są obkurczane, tworzą szczelnie przylegającą warstwę o charakterze izolacyjnym, antykorozyjnym oraz dekoracyjnym.

Zakres temperatur: -55°C do +125°C

Współczynnik skurczu: 2:1, 4:1

Minimalna temperatura obkurczania: +115°C

Kolory: standard: czarny, mix, inne na życzenie

Rury nie samogasnące, bezhalogenowe

Odporne na promieniowanie UV

Zgodne z REACH, RoHS

Właściwości	Metoda badań	Rury RCH1
Temperatura pracy	EN 60684-2	-55°C do +125°C
Zmiana długości po obkurczeniu	EN 60684-2	+5% ÷ -10%
Wytrzymałość na rozciąganie, min.	EN 60684-2	15MPa
Wydłużenie przy zerwaniu, min.	EN 60684-2	350,00%
Starzenie cieplne (168 h, temperatura 158°C)	EN 60684-2	
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym, min.	EN 60684-2	12MPa

Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym, min.	EN 60684-2	250,00%
Udar cieplny (4 h, temperatura 175°C)	EN 60684-2	brak kapania, pękania lub rozpl
Odporność na korozję miedzi (168 h, temperatura 158°C)	EN 60684-2	100,00%
Korozja miedzi	EN 60684-2	nie koroduje
Elastyczność w niskiej temperaturze, czas 4 godziny	EN 60684-2	nie pęka przy temp. -55°C
Palność	EN 60684-2	palna
Nasiąkliwość wody, max.	ISO62	0,10%
Wytrzymałość dielektryczna, min.	EN 60684-2; IEC 60243-1	16 kV/mm
Rezystywność skrośna, min.	EN 60684-2; IEC 60093	10^12 Ωm